

## Prøvetagningsvejledning

# Metaller – materialeprøve

**Metoden** Hvis der er mistanke om metaller (Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksølv, Nikkel, Zink, Arsen) i bygningsmaterialer, f.eks. før eller i forbindelse med en renovering, kan der udtages og indsendes materialeprøver til laboratorieanalyse.

**Prøvetagning** Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende:



1. Prøver udtages ved at skrabe eller skære et lille stykke af materialet. For at undgå forurening af prøven anvendes overfladeskraber eller hobbykniv.
2. Værktøj rengøres/afsprittes grundigt efter hver udtagne prøve.
3. Der skal udtages ca. 2 gram prøvemateriale.
4. Prøven lægges i medsendte plastpose. Posen lukkes tæt og relevante oplysninger noteres på posen.
5. Ved udtagning af malingsprøver er det vigtigt at komme helt ind til det inderste lag, da det ofte vil være det lag hvor der er størst risiko for højt indhold af metaller.
6. Ved afskrabningsprøver (maling) er det vigtigt at der ikke medtages for store mængder af det underliggende materiale.
7. Ved prøvetagning anbefales egnede handsker og ved støvende prøvemethoder anbefales det, at der anvendes støvmaske. Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets anvisninger.

**Indsendelse af prøver:** Prøven og udfyldt oplysningsskema returneres i vedlagt kuvert, med påsat fraglabel. Kuverten kan indleveres som pakkepost hos PostNord. Find det nærmeste indleveringsted og se åbningstider/indleveringsfrister på PostNord's hjemmeside eller app. Vær opmærksom på at fragtlabelet udløber efter 5 måneder.

**Resultat** Resultatet af laboratorieanalysen dokumenteres i en skriftlig rapport, som fremsendes hurtigst muligt per mail (der går dog minimum 5 arbejdsdage efter modtagelsen af prøven).

Hvis De har spørgsmål til prøvetagning eller resultatet er De velkommen til at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail [dk.lab@efiglobal.com](mailto:dk.lab@efiglobal.com)